



01 Blanc*

02 crème*

Doublure



Lining

* Costa brillant 01 blanc et 02 crème teint pièce. Livrable sans minimum.

*Costa brillant 01 blanc and 02 crème piece dyeing. Available with no minimum.

COSTA couleur en 280 cm

Impression gamme unie par transfert sur une face par minimum de 25 ml
Plain transfert print on one side. Minimum 25 m



48
mastic

23
brun

29
sienne

91
océan

62
cyan

92
mousse

08
abricot

15
orange

81
framboise



Composition

Material

Utilisation recommandée

Recommended uses/Einsatzzweck

Consignes d'entretien

Washing instructions/Waschanleitung

100 % polyester FR

100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Doublure

Lining / Futterstoff



- **Lavage 60°C** - processus normal
60°C coloured wash, normal process / 60°C Wäsche, Normalwäsche
- **Agents de blanchiment oxygénés uniquement (chlore interdit)**
Only oxygen/non-chlorine bleach allowed : darf nur mit Sauerstoff gebleicht werden
- **Repassage température maximale de 110° C**
Iron at maximum temperature of 110°C / Bügeln bei max. 110°C
- **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**
Professional dry cleaning, normal process / Chemische Reinigung möglich
- **Pas de séchage en tambour**
Do not tumble dry / Kein Wäschetrockner

Caractéristiques
Characteristics/Beschreibung

Poids Weight/Gewicht

Laize Width/Breite

Classement
Certification/Brandklasse

Armure
Weave

Valeurs /Values /Daten

Normes
Norms Norm

90 g/m²

280 cm

M I
CLASSE I

NF P 92 503-504-505
EN 13773

Toile

Caractéristiques
Characteristics/Beschreibung

Résistance rupture
Breaking strength/Reissfestigkeit

Allongement à la rupture
Elongation at break/Bruchfestigkeit

Solidité lumière aux UV
UV light-resistance/Lichtechtheit

Stabilité dimensionnelle
Dimensional stability/Formstabilität

Chaîne
Warp/Kette

Trame
Weft/Schuss

Unités
Units/Einheit

Unités
Units/Einheit

51

86

daN

Iso 13934-1

20

43

mm

Iso 13934-1

6

-

Class/8

Iso 105 B02

-1

-1

%

Iso 5077

Valeurs / Values / Werte

Réflexion
Reflection/Reflektion

Absorption
Absorption / Aufnahme

Transmission
Transmission / Übertragung

gt / Fc

Solaire
Solar / Solarwerte

Lumière
Light / Lichtwerte

Solaire
Solar / Solarwerte

Lumière
Light / Lichtwerte

Solaire
Solar / Solarwerte

Lumière
Light / Lichtwerte

UV

gt⁽¹⁾

Fc⁽²⁾

Coloris clairs

Coloris foncés

Normes
Norms Norm

48 %

31 %

48 %

3 %

24 %

50 %

28 %

95 %

DIN EN 410 2011

28 %

18 %

24 %

1 %

7 %

2 %

45 %

52 %

DIN EN 13363

64 %

74 %

DIN EN 14501

La valeur NRC obtenue caractérise les capacités d'un tissu à laisser passer les ondes sonores. Un coefficient NRC proche de 0 caractérise les tissus laissant passer ou perturbant très faiblement le son ; il sera alors conseillé, par exemple, pour un revêtement de panneau acoustique. A la différence un coefficient NRC proche de 1 caractérisera un tissu absorbant ou perturbant très fortement par réflexion les ondes sonores. Il sera alors conseillé, par exemple, pour améliorer les performances acoustiques d'une pièce suivant les spécifications attendues.

"The NRC value shows the ability of the sound weaves to go through the fabric. A NRC close to 0 describes a fabric with low absorption effect; for instance, it may be used in an acoustic panel covering. On the contrary, a NRC close to 1 describes a fabric with high disturbing sound effect such like sound absorption or reflexion, it may be used to enhance the sound performances of a room according to expected acoustic requirements."

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 :
"Noise Reduction Coefficient in alpha sabine measured and calculated as per the norm EN ISO 354:

0,51

Echantillon testé selon la norme DIN EN 410 2011 fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - 1

Sample tested in accordance with DIN EN 410 2011 norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 -1

(1) gv = 0,70 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,6 W/m²k.

(1) gv = 0,70 = Solar factor of reference windows (g), low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,6 W/m²k).

(2) Fc = facteur obscurcissement Fc des matériaux de protection solaire selon la norme DIN EN 14501.

(2) Fc = Darkening factor for solar protection materials as per the norm DIN EN 14501.

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif All given values are indicative / Alle Daten sind zur Unterrichtung angeben

Made in France

Panissières



sotexpro

Solutions textiles pour professionnels