


ETEL - 01 blanc



ETEL - 11 lin

Rideaux



Curtains

Stores bateaux



Roman blinds

Parois Japonaises



Panel blinds



FTP code (2010)  
annex 1, part 7



Voilage  
Sheers



M1

**Composition**

Material

**Utilisation recommandée**

Recommended uses/Einsatzzweck

**Consignes d'entretien**

Washing instructions/Waschanleitung


**100 % polyester FR**

100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

**Rideaux** Curtains/Vorhänge – Stores bateaux / Roman blinds /Faltrillos

**Store bateaux** / Roller blinds/Rollo / Roman blinds /Faltrillos

**Parois japonaises** / Panel blinds / Flächenvorhänge



- **Lavage 40°C** - processus normal  
40°C coloured wash, normal process/ 40°C Wäsche, Normalwäsche
- **Agents de blanchiment oxigenés**  
Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich
- **Repassage température maximale de 110° C**  
Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C
- **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**  
Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich
- **Pas de séchage en tambour**  
Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner

**Caractéristiques**

Characteristics/Beschreibung

**Poids** Weight/Gewicht

**Laize** Width/Breite

**Classement**

Certification/Brandklasse

**IMO**

**Valeurs /Values /Daten**

105 g/m<sup>2</sup>

290 cm

**M I CLASSE I**

PASS

**Normes**

Norms Norm

**NF P 92 503-504-505  
NF EN 13773**

FTP code (2010)  
annex I part 7 CLASS 3

**Caractéristiques**

Characteristics/Beschreibung

**Résistance rupture**

Breaking strength/Reissfestigkeit

**Allongement à la rupture**

Elongation at break/Bruchfestigkeit

**Solidité lumière aux UV**

UV light-resistance/Lichtechtheit

**Stabilité dimensionnelle**

Dimensional stability/Formstabilität

**Chaîne**  
Warp / Kette

**Trame**  
Weft/Schuss

**Unités**  
Units / Einheit

**Unités**  
Units / Einheit

41

40

daN

Iso 13934-1

46

13

mm

Iso 13934-1

6

-

Class/8

Iso 105 B02

-2

-1

%

Iso 5077

**Valeurs thermiques et optiques**

**Réflexion**

Reflection/Reflektion

**Absorption**

Absorption / Aufnahme

**Transmission**

Transmission / Übertragung

**gt / Fc**

**Solaire**  
Solar / Solarwerte

**Lumière**  
Light / Lichtwerte

**Solaire**  
Solar / Solarwerte

**Lumière**  
Light / Lichtwerte

**Solaire**  
Solar / Solarwerte

**Lumière**  
Light / Lichtwerte

UV

gt<sup>(1)</sup>

Fc<sup>(2)</sup>

**Blanc / Lin**

40 %

39 %

2 %

2 %

58 %

59 %

50 %

50 %

72 %

**Normes**

Norms Norm

**DIN EN 410 2011**

Echantillon testé selon la norme DIN EN 410 2011 fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - 1

Sample tested in accordance with DIN EN 410 2011 norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 -1

(1) gv = 0,70 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,6 W/m<sup>2</sup>K.

(1) gv = 0,70 = Solar factor of reference windows (c), low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,6 W/m<sup>2</sup>k).

(2) Fc = facteur obscurcissement Fc des matériaux de protection solaire selon la norme DIN EN 14501.

(2) Fc = Darkening factor for solar protection materials as per the norm DIN EN 14501.

