




01 Blanc\*

02 crème\*

10 noir\*

\*SATI20 01 blanc, 02 crème et 10 noir teint pièce. Livrable sans minimum.  
\*SATI20 01 blanc, 02 crème and 10 noir piece dyeing. Available with no minimum.

**SATI20 couleur en 280 cm** Impression gamme unie par transfert sur une face par minimum de 25 ml  
Plain transfert print on one side. Minimum 25 m



**Composition**  
Material

**Utilisation recommandée**  
Recommended uses/Einsatzzweck

**Consignes d'entretien**  
Washing instructions/Waschanleitung

**100 % polyester FR**  
100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

**Doublure**  
Lining /Futterstoff

**Lavage 60°C** - processus normal  
60°C coloured wash, normal process/ 60°C Wäsche, Normalwäsche

**Agents de blanchiment oxygénés uniquement (chlore interdit)**  
Only oxygen/non-chlorine bleach allowed : darf nur mit Sauerstoff gebleicht werden

**Repassage température maximale de 110°C**  
Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C

**Nettoyage professionnel à sec, processus normal**  
Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich

**Pas de séchage en tambour**  
Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner

**Caractéristiques**  
Characteristics/Beschreibung

**Poids** Weight/Gewicht

**Laize** Width/Breite

**Classement**  
Certification/Brandklasse

**Armure**  
Weave

**Valeurs /Values /Daten**

110 g/m<sup>2</sup>

280 cm

**MI CLASSE I**

Toile

**Normes**  
Norms Norm

**NF P 92 503-504-505**  
**NF EN 13773**

**Caractéristiques**  
Characteristics/Beschreibung

**Résistance rupture**  
Breaking strength/Reissfestigkeit

**Allongement à la rupture**  
Elongation at break/Bruchfestigkeit

**Solidité lumière aux UV**  
UV light-resistance/Lichtechtheit

**Stabilité dimensionnelle**  
Dimensional stability/Formstabilität

Chaîne Warp/Kette	Trame Weft/Schuss	Unités Units/Einheit	Unités Units/Einheit
51	86	daN	Iso 13934-1
20	43	mm	Iso 13934-1
6	-	Class/8	Iso 105 B02
-1	-1	%	Iso 5077

**Valeurs thermiques et optiques**

**Réflexion**  
Reflection/Reflektion

**Absorption**  
Absorption / Aufnahme

**Transmission**  
Transmission / Übertragung

	Coloris clairs	Coloris foncés	Normes Norms Norm
Thermique Thermal/Thermische	47 %	31 %	<b>DIN EN 410 2011</b>
Optique Optical/Optische	47 %	3 %	
Thermique Thermal/Thermische	23 %	50 %	
Optique Optical/Optische	28 %	95 %	
Thermique Thermal/Thermische	28 %	18 %	
Optique Optical/Optische	24 %	1 %	
UV	7 %	2 %	

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif All given values are indicative Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben

