




- Rideaux  
  
Curtains
- Stores bateaux  
  
Roman blinds
- Tentures murales  
  
Wall covering
- Parois Japonaises  
  
Panel blinds



- 09  
ficelle
- 48  
mastic
- 90  
soleil
- 14  
corail
- 06  
bordeaux
- 19  
océan
- 80  
canard
- 23  
sapin
- 18  
acier
- 38  
anthracite
- 10  
noir

**Coloris spéciaux :** Par minimum de 300 ml en 280 cm *Special colours available : minimum order of 300 m in 280 cm*



## Composition

Material

## Utilisation recommandée

Recommended uses/Einsatzzweck

## Consignes d'entretien

Washing instructions/Waschanleitung

## 100 % polyester FR

100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Rideaux / Curtains / Vorhänge

Store bateaux / Roman blinds / Faltrillos

Parois japonaises / Panel blinds / Flächenvorhänge

Tentures murales / Wall covering / Wandverspannungen



- **Lavage 60°C** - processus normal  
60°C coloured wash, normal process / 60°C Wäsche, Normalwäsche
- **Agents de blanchiment oxygénés uniquement (chlore interdit)**  
Only oxygen / non-chlorine bleach allowed : darf nur mit Sauerstoff gebleicht werden
- **Repassage température maximale de 110°C**  
Iron at maximum temperature of 110°C / Bügeln bei max. 110°C
- **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**  
Professional dry cleaning, normal process / Chemische Reinigung möglich
- **Pas de séchage en tambour**  
Do not tumble dry / Kein Wäschetrockner

## Caractéristiques

Characteristics/Beschreibung

**Poids** Weight/Gewicht

320 g/m<sup>2</sup>

**Laize** Width/Breite

140 & 280 cm

**Classement**

Certification/Brandklasse

**M I  
CLASSE I**

**IMO**

PASS

## Normes

Norms Norm

**NF P 92 503-504-505  
EN 13773**

FTP code (2010)  
annex I part 7 CLASS 3

## Caractéristiques

Characteristics/Beschreibung

**Résistance rupture**

Breaking strength/Reissfestigkeit

180

93

daN

Iso 13934-1

**Allongement à la rupture**

Elongation at break/Bruchfestigkeit

28,5

30,5

%

Iso 13934-1

**Solidité lumière aux UV**

UV light-resistance/Lichtechtheit

6

-

Class/8

Iso 105 B02

**Stabilité dimensionnelle**

Dimensional stability/Formstabilität

-2

-1

%

Iso 5077

Valeurs / Values / Werte

## Réflexion

Reflection / Reflektion

Solaire

Solar / Solarwerte

Coloris clairs

63 %

Coloris foncés

44 %

Normes

Norms Norm

Lumière

Light / Lichtwerte

59 %

16 %

## Absorption

Absorption / Aufnahme

Solaire

Solar / Solarwerte

18%

44 %

**DIN EN 410 2011**

Lumière

Light / Lichtwerte

26%

83 %

## Transmission

Transmission / Übertragung

Solaire

Solar / Solarwerte

19 %

12 %

Lumière

Light / Lichtwerte

15 %

1 %

UV

6 %

0 %

**gt / Fc**

**gt<sup>(1)</sup>**

38 %

46 %

**DIN EN 13363**

**Fc<sup>(2)</sup>**

54 %

65 %

**DIN EN 14501**

## Acoustique

Acoustics / Akustik

La valeur NRC obtenue caractérise les capacités d'un tissu à laisser passer les ondes sonores. Un coefficient NRC proche de 0 caractérise les tissus laissant passer ou perturbant très faiblement le son ; il sera alors conseillé, par exemple, pour un revêtement de panneau acoustique. A la différence un coefficient NRC proche de 1 caractérisera un tissu absorbant ou perturbant très fortement par réflexion les ondes sonores. Il sera alors conseillé, par exemple, pour améliorer les performances acoustiques d'une pièce suivant les spécifications attendues.

"The NRC value shows the ability of the sound waves to go through the fabric. A NRC close to 0 describes a fabric with low absorption effect; for instance, it may be used in an acoustic panel covering. On the contrary, a NRC close to 1 describes a fabric with high disturbing sound effect such like sound absorption or reflexion, it may be used to enhance the sound performances of a room according to expected acoustic requirements."

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)\* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 : 0,51  
"Noise Reduction Coefficient in alpha sabine measured and calculated as per the norm EN ISO 354."

Echantillon testé selon la norme DIN EN 410 2011 fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - 1

Sample tested in accordance with DIN EN 410 2011 norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 - 1

(1) **gt = 0,70 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,6 W/m<sup>2</sup>K.**

(1) **gt = 0,70 = Solar factor of reference windows (c), low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,6 W/m<sup>2</sup>K).**

(2) **Fc = facteur obscurcissement Fc des matériaux de protection solaire selon la norme DIN EN 14501.**

(2) **Fc = Darkening factor for solar protection materials as per the norm DIN EN 14501.**

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif All given values are indicative Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben

Made in France

Panissières

sotexpro

Solutions tendées pour professionnels